



Riethandel Brahl B.V.
Bezembinder 2
3861 SL Nijkerk
NIEDERLANDE

HALMPHYSIKALISCHES PROFIL von langer chinesischer Reetware der Ernte 2015/16
(Mittelwerte aus jeweils 20 Einzelmessungen am unteren *darrtrockenen* Halmende über eine Länge von 10 cm)

Durchmesser	4,8 mm
Wandstärke als Anteil vom vorigen	0,5 ₉ mm 12,3 %
Wanddichte Spannweite	0,63 g/cm ³ 0,52 - 0,76 g/cm ³
Trockenmasse über 10 cm (knotenfrei)	0,49 g
Einschätzung der Dauerhaftigkeit auf dem Dach	↑
Güteklasse nach Prüfstandard 2016 (Niedersachsen)	I/II*

*/** bedeutsamer/besonders schwerwiegender Mangel (↓)↓: (stark) verringert (→)/→: (knapp) durchschnittlich (↑)↑: (stark) erhöht
fein / mittelgrob / grob: Halmdurchmesser ≤ 4 mm / 4,5 – 5,5 mm / ≥ 6 mm

Sollwerte: ≥ 4 mm / ≥ 0,4 mm / ≥ 0,51 ± 0,02 g/cm³ (fein: ≥ 0,53 / mittel: ≥ 0,51 / grob: ≥ 0,49) / ≥ 0,24 g
≥ 5 mm / ≥ 0,6 mm / ≥ 0,60 g/cm³ / ≥ 0,50 g bei Premiumqualität

Güteklassen I: premium, II(b): empfehlenswert (bedingt), III: nicht empfehlenswert, IV: ungeeignet
*vorbehaltlich der Einhaltung aller wesentlichen Bestimmungen des aktuellen Produktdatenblattes für
Reet in Deutschland

Anmerkung: Spitzenqualität, wenn die Fertigware max. 5 % Kurzhalme < 1,40 m enthält